

No.

試驗成績書

所長

主任

試料: 礫 (concrete用砂利)

試驗要項:

成績:

1呎 <sup>3</sup> 重量	43.9 Kg
浸水後重量	44.2 "
空隙率	41

Dia in C.M	%
6-以上	25
4-6	55
2-4	18
2-以下	2

備考

昭和4年3月20日

擔當者

No.

試驗成績書

所長

主任

試料: Concrete Bricks.

試驗要項:

成績:

區分	A	B	C	D	E	平均	1呎 <sup>3</sup> 平均
容積	6325cc	6310cc	6415cc	6105cc	6238cc	6278cc	
風乾物重量	14.850kg	14.800kg	15.200kg	14.550kg	14.600kg	14.800kg	64.815kg
浸水後重量	14.970"	14.900"	15.275"	14.650"	14.700"	14.899"	67.191"
乾物量	13.950"	13.850"	14.250"	13.650"	13.550"	13.850"	62.461"
浸水後總水分	1.020"	1.050"	1.250"	1.000"	1.150"	1.049"	4.731"
風乾物水分	0.900"	0.950"	0.950"	0.900"	1.050"	0.950"	4.284"
吸水量	0.120"	0.100"	0.075"	0.100"	0.100"	0.099"	0.446"

備考

浸水時間 72日間

昭和4年3月20日

擔當者

No. 14

試驗成績書

所長

主任

試料: 余水吐赤土

委託東京

試驗要項: 淘汰分析

成績:

Dia in m.m	%
0.1-以上	7
0.1-0.05	54
0.05-0.01	24
0.01-0.005	3
0.005-以下	12

備考

昭和4年3月11日

擔當者

No.

試驗成績書

所長

主任

試料: 砂

試驗要項:

成績:

風乾物/呎 <sup>3</sup> 重量	40.20kg	Dia in m.m	水洗前 %	水洗後 %
1呎 <sup>3</sup> 風乾物		1-以上	13	19
水洗後重量	45.95"	0.5-1	38	42
水洗砂/呎 <sup>3</sup> 重量	54.80"	0.25-0.5	17	19
水洗砂水分	13%	0.1-0.25	24	18
假比重	1.37	0.01-0.1	4	1
真比重	2.705	0.005-0.01	1	0
空隙率	49	0.005-以下	3	1

備考

昭和4年3月20日

擔當者