



第13圖、混凝土養生法の一

混凝土道の養生には最も注意が拂はれる。普通に行はれるものは即ち撒水法である。混凝土仕上後適當な時間經過の後キャンバスを以て蔽ひ、數日間は絶えず撒水する。此の期間を経過した後はキャンバスを撤去し、路面を直接に土を以て蔽ふ。その後も時々撒水し、通常28日間經過の後、土を除き掃除して通行を許す。